

	MANUAL DE FABRICACION DE PRODUCTO VINILO T3		Código M-PRO-02
	Versión 01	Página 1 de 3	

FICHA TECNICA VINILO TIPO 3

1. DESCRIPCIÓN GENERAL:

Pintura vinílica de dilución en agua recomendada para uso exclusivo de interiores en techos y primeras manos de pintura. Posee buenas propiedades de adherencia y cubrimiento.

PINTURAS EXTRACRYL ofrece color blanco y tonos pastel en este tipo de recubrimiento.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDAD	VALOR
Molienda (H)	5
Viscosidad (KU)	130-135
Secamiento a 25°C (horas)	2
pH	8.5 – 9
Ciclos de abrasión	50
Porcentaje de Sólidos (%)	65
Peso por galón (Kg/gal)	5.3
Rendimiento m ² por galón	25-28

3. UTILIZACIÓN:

Este recubrimiento se utiliza para decorar superficies de concreto, ladrillo, yeso, pañetes, revoques y madera en primeras manos, es exclusivo para ambientes interiores.

4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

La superficie a recubrir debe estar completamente limpia y seca, en caso de existir la necesidad se deben realizar resanes para luego aplicar el recubrimiento.

Para los repintes sobre vinilo en buenas condiciones, se limpia la superficie completamente y se aplica el nuevo vinilo.

Las pinturas deterioradas y las pinturas no diluibles en agua, en general se eliminan con lija y se trata la superficie según su tipo para posterior aplicación del vinilo.

	MANUAL DE FABRICACION DE PRODUCTO VINILO T3		Código M-PRO-02
	Versión 01	Página 2 de 3	

5. APLICACIÓN:

Con una espátula se mezcla perfectamente el Vinilo tipo 1 hasta que se observe uniforme, posteriormente se hace la disolución en agua de acuerdo al equipo de aplicación a utilizar.

TIPO DE APLICACIÓN	CANTIDADES DE		No DE MANOS
	Extracryl T-2	AGUA	
Brocha o rodillo	1 galón	1/4 de galón	2 a 3

Aplique 2 a 3 manos de pintura, para obtener un buen acabado. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente entre cada mano (Secamiento a 25°C y 60% de Humedad Relativa). Lave con agua los equipos de aplicación. Para evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada, evite lavarla con agua y jabón antes de transcurridos 30 días después de la aplicación

6. RENDIMIENTO APROXIMADO:

- En superficie nueva sobre estuco Extracryl de 15 a 20 m² por galón a 3 manos.
- Repinte sobre color diferente 20 a 25 m² por galón a 3 manos.
- Repinte sobre color similar 25 a 28 m² por galón a 2 manos.

PRESENTACIONES

Cuñete de 5 galones.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

7. SEGURIDAD Y AMBIENTE:

- Evite el contacto con los ojos y piel. Lave sus manos después de usar. No ingiera.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de tener buena ventilación, para evitar una sobre exposición utilice protección respiratoria.
- Si el producto tiene contacto con los ojos, enjuague con abundante agua por 15 minutos.

	MANUAL DE FABRICACION DE PRODUCTO VINILO T3		Código M-PRO-02
	Versión 01	Página 3 de 3	

- En caso que el producto sea ingerido, busque atención médica inmediata.
- En caso de escape o derrame recoger el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillado. Los envases vacíos deben ser reciclados.

8 PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación, consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

9 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

PINTURAS EXTRACRYL no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificado en esta ficha. Del mismo modo se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos.

Este producto fue elaborado por pinturas extracryl cuyo sistema de gestión de calidad está certificado conforme a la norma **ISO 9001**

BITACORA DE ACTUALIZACION

	Fecha de aprobación	Ítem Alterado	Motivo	Aprobado por:
01	01/06/2018	Todas	Aprobación Inicial	Subgerencia